

Murbruk B

Finja Murbruk B är ett högkvalitativt fabriksstillverkat torrbruk för murning av exempelvis lättklinkerblock, betongblock och tegel. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk

Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 min i planblandare med ca 4,0 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger ca 16 liter bruk. Vid användning av s.k. "genomströmningsblandare" krävs specialkvalité.

Användningsråd

Murstenarna ska vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna, arbeta ej med för blött bruk. Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna ska kasseras.

Samma vattenmängd och lika blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn respektive sol och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas d.v.s. värme, snöskydd m.m. Köldtillsatsmedel kan tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder.

Under sommaren ska murverket skyddas mot direkt solstrålning.

Teknisk data

Ballast	Natursand 0-3 mm
Användningstid +20° C	ca 2 tim
Börjar hårdna efter	ca 4 tim
Frostbeständighet	God

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck (art.nr 5530205) men kan (i regel) även fås i 1 000 kg storsäck (art.nr 5730201) samt 10-tons behållare (art.nr 5030200).

Lagring

25 kg plastsäck används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Kan lagras utomhus upp till fyra månader utan att täckas.

Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatum.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se