

KC Putsbruk B

Grovputsning ovan mark på underlag av murverk.

Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 min i planblandare med ca 4 liter vatten per säck (25 kg).

Detta ger 16 liter färdigt bruk. Vid utnyttjande av s.k. "genomströmningsblandare" krävs en specialkvalité.

Användningsråd

Underlaget ska förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas d.v.s. värme, snöskydd m.m.

Teknisk data

Bindemedel	kalk och cement
Ballast, natursand	0-3 mm
Användningstid	ca 3-4 tim
Börjar hårdna efter	ca 4 tim
Frostbeständigt	god
Rek. putsjocklek	10-12 mm

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1 000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

Lagring

25 kg plasticsäck används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Kan lagras utomhus upp till fyra månader utan att täckas.

Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatum.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

