

Expanderbetong Fin

För undergjutning i skikt 10–100 mm av stål- och betongpelare, betongelement och maskiner. Lättflytande massa med expansion.

Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas med max 3,75 liter vatten per 25 kg med bormaskin/visp eller snabbblandare i minst 5 minuter till en lättflytande massa om ca 13 liter.

Användningsråd

Rengör väl och vattna gjutstället. Inget fritt vatten får finnas i formen. Arbeta från ett håll så att det ej bildas några luftfickor. Använd massan inom ca 30 minuter. Eftervattna de 7 första dagarna. Vid lägre temperatur än 5° C avstannar hållfasthetstillväxten. Förvara säckarna inomhus och blanda betongen med varmt vatten, så att betongen är ca 20° C vid gjutningstillfället. Är gjutstället kallt bör det värmas före arbetets start. Betong får ej utsättas för frost de första dygnet.

Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	Natursand 0-2 mm
Expansion	0,5 - 2%
Hållfasthetsklass	C40/50
Lufthalt	ca 5%
Användningstid + 20° C	ca 30 min
Börjar hårdna efter	ca 4 timmar

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck (art.nr 5511505).

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se